

# Mosa.

## Bouwreiniging

---

Een goede bouwreiniging is essentieel voor een onderhoudsvriendelijke tegelvloer en begint al tijdens het invoegen.

### Invoegen en voorreinigen

- Maak het voegmiddel aan conform de voorschriften van de fabrikant van het voegmiddel.
- Reinig het tegelwerk met een schone, vochtige spons om stof en vuil te verwijderen. Het aldus aangebrachte waterfilmje sluit kleine oneffenheden in het oppervlak af en vergemakkelijkt het invoegen.
- Voeg het tegelwerk in met een voegbord en verwijder tijdens het invoegen zoveel mogelijk overtollig voegmiddel van het tegeloppervlak.
- Laat daarna de voegen drogen totdat deze dof beginnen aan te trekken. Dit kan 15 tot 45 minuten duren (tip: indien na aantippen met een schone vingertop geen voegmateriaal op de vinger achterblijft, is de voeg gereed voor afsponzen).
- Wrijf vervolgens het hele tegelwerk in een roterende beweging na met een licht bevochtigd sponsbord of een goed uitgewrongen spons. Door dit voorreinigen krijgt de voeg een mooi gelijkmatig uiterlijk en kan aanhechting van de achtergebleven voegmortel op het tegelwerk worden voorkomen. Let op: gebruik zo min mogelijk water! Bij gebruik van te veel water tijdens het voorreinigen kunnen de voegen overwateren, met kwaliteitsverlies en kleurverschil tot gevolg.

Het tegelwerk is nu gereed om af te sponzen.

### Reinigen

Voor het afsponzen van het tegelwerk adviseert Mosa het gebruik van een zogenaamde rollerbox (langwerpige emmer met uitdrukrollen) met schoon water en een sponsbord. Het water dient zeer regelmatig te worden verversd.

- Maak een schoon sponsbord nat in de rollerbox en druk het overtollige water eruit. Trek het sponsbord rustig (dit bevordert het opnemen van de voegmortelresten) in diagonale bewegingen over het tegelwerk.
- Spoel het sponsbord na elke handeling goed uit in de rollerbox en druk het overtollige water er weer uit.
- Herhaal deze handelingen totdat het gehele tegelwerk helemaal schoon is, waarbij het water regelmatig dient te worden verversd.
- Na het afsponzen kan het tegelwerk worden drooggewreven met een doek of papieren handdoek.
- Dek het tegelwerk bij voorkeur niet af, totdat al het restvocht uit de lijm en de voegen is verdampd. Dit kan 24 tot 72 uur duren. Mocht afdekken toch wenselijk of noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd om dit te doen met een ademend materiaal en niet met een zogenaamde stucloper. Het gebruik van een stucloper wordt ten strengste afgeraden totdat alle restvocht is verdampd.

### Cementsluis verwijderen

Mochten er na het opdrogen van het tegelwerk onverhoopt voegmortelresten - zogenaamde cementsluis - zijn achtergebleven dan adviseert Mosa het gebruik van een cementsluisverwijderaar\* als reinigingsmiddel.

---

### Mosa adviseert:

HMK R159 (Moeller Stonecare), [www.moellerstonecare.nl](http://www.moellerstonecare.nl);  
KF Cementsluisverwijderaar (Lithofin), [www.lithofin.com](http://www.lithofin.com).

---

- Maak de cementsluisverwijderaar aan met water in de door de fabrikant voorgeschreven verhouding. Een te hoge dosering cementsluisverwijderaar kan de voegen aantasten en blijvend beschadigen!
- Maak het tegeloppervlak nat met dweil of mop en ruim water; het water dringt in de poriën van de voegen en beschermt de voegen hiermee tegen aantasting door de cementsluisverwijderaar.
- Breng vervolgens de cementsluisverwijderaar aan met spons of borstel en wrijf dit licht in.
- Laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken, conform advies van de fabrikant. Let op: zorg ervoor dat het reinigingsmiddel niet op de vloer opdroogt! Door opdroging kunnen de losgeweekte voegmortelresten nog hardnekkiger aan de tegel gaan vasthechten. Grote oppervlakken bij voorkeur in delen (bijvoorbeeld 20 m<sup>2</sup>) reinigen.
- Daarna het reinigingsmiddel kort opschrobben en direct verwijderen. Gebruik bij voorkeur een waterzuiger. Speciale aandacht voor vloertegels met reliëf. Vergewist u zich ervan dat alle reinigingsvloeistof met de daarin opgeloste voegmortelresten volledig zijn verwijderd uit de dalen van het reliëf door middel van goed spoelen of droogwrijven.
- Direct na het verwijderen van het reinigingsmiddel de vloer grondig nadweilen met ruim schoon water en drogen met een doek of papieren handdoek. Hiermee worden ook de laatste restanten reinigingsmiddel en verontreiniging verwijderd.

Een niet volledig verwijderde cementsluis kan de oorzaak zijn van hardnekkig aanhechtend vuil in het dagelijks gebruik. Het grondig verwijderen van deze was bevordert derhalve de onderhoudsvriendelijkheid van de tegelvloer met instandhouding van het oorspronkelijke uiterlijk.

**Zie ook de instructiefilmpjes over de bouwreiniging en het verwijderen van cementsluis op [www.mosa.com](http://www.mosa.com).**

\* Zorg bij gebruik van sterk zure reinigingsmiddelen voor een goede ventilatie. Sommige zure reinigers kunnen oppervlakken van natuursteen of metaal aantasten. Zorg ervoor dat zure reinigers niet rechtstreeks in contact kunnen komen met onder andere natuursteen, kranen, scharnieren of decoratieve strips. Ook verdient het aanbeveling om, na het gebruik van sterk zure reinigers, dergelijke oppervlakken te reinigen met een neutrale allesreiniger om aantasting door zure dampen te voorkomen.

# Mosa.

## Bouwreiniging

---

Siliconenkit: uitgeharde siliconenkit reageert bijna niet met (chemische) reinigingsmiddelen, waardoor deze vlekken zeer moeilijk zijn te verwijderen van alle typen materialen. Bij afkitten daarom vlekvorming zoveel mogelijk vermijden en vlekken direct verwijderen. Voor nadere informatie zie de websites van diverse siliconenkitfabrikanten.

### Belangrijk

Bij geconstateerde afwijkingen van bovenstaand advies, accepteert Mosa geen enkele klachten en aansprakelijkheid. Aan de inhoud van dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. Verwerkers dienen zich vooraf via de product- en veiligheidsbladen volledig te informeren over de producteigenschappen, verwerkingsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de betreffende fabrikanten.

# Mosa.

### Royal Mosa

Meerssenerweg 358

Postbus 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

info@mosa.com

www.mosa.com



---

De tekst van dit reinigingsadviesblad vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder andere in samenwerking met leidende lijm-fabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit reinigingsadviesblad is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit reinigingsadviesblad kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest actuele versie zie [www.mosa.com](http://www.mosa.com).

---