

Mosa.

Lastenboek Global Collection wandtegels

Omschrijving

Wandbekleding met keramische wandtegels.

Materiaal

De tegels zijn geglaazuurde, drooggeperste, keramische wandtegels, met witte scherf, geproduceerd volgens het tweebrandsysteem, overeenkomstig NEN EN 14411 BIII en met een wateropneming van > 10 %. De tegels in het formaat 10 x 20 cm hebben één volledig geglaazuurde zijkant (lange zijde) en in de overige formaten is de korte zijde geglaazuurd, voor het realiseren van uitwendige hoekaansluitingen. De serie bestaat uit 42 kleuren, waarvan 24 kleuren zowel in een glanzend, als een zijdemat uni oppervlak te verkrijgen zijn. Voor de kleur-bepaling moet een NCS-kleurindicatie aanwezig zijn. Tegels in de modulaire formaten 10 x 20 / 10 x 30 / 15 x 15 en 15 x 30 cm. De tegels zijn ook in combinatie met vloertegels modulair te verwerken. Geproduceerd door kwaliteitsfabrikant in het bezit van het ISO 9001-certificaat met hoogwaardige, geselecteerde grondstoffen en duurzaam door gebruik van recyclingprocedé. In het bezit van het C2C Silver-certificaat.

Productspecificatie

Afmeting modulaire maat (incl. 3 mm voeg)	Fabricagemaat	Oppervlaktestructuur	Aantal kleuren
10 x 20 cm	97 x 197 x 6,3 mm	glanzend	9
10 x 30 cm	97 x 297 x 7,8 mm	zijdemat	11
		glanzend	15
15 x 15 cm	147 x 147 x 5,6 mm	zijdemat	26
		glanzend	40
15 x 30 cm	147 x 297 x 7 mm	zijdemat	3
		glanzend	19

Accessoires / hulpstukken*

Artikel	Afmeting	Fabricagemaat	Aantal kleuren
HI kwartrond, inwendig geglaazuurd	15 x 2,5 cm	147 x 25 x 5,8 mm	66
	20 x 2,5 cm	197 x 25 x 5,8 mm	66
HU kwartrond, uitwendig geglaazuurd	15 x 2,5 cm	147 x 25 x 5,8 mm	66
	20 x 2,5 cm	197 x 25 x 5,8 mm	66
II inwendig hoekje voor HI, inwendig geglaazuurd	2,5 x 2,5 cm	25 x 25 x 5,3 mm	66
IU uitwendig hoekje voor HU, uitwendig geglaazuurd	2,5 x 2,5 cm	25 x 25 x 5,3 mm	66
UI inwendig hoekje voor HI, inwendig geglaazuurd	4,5 x 2,5 cm	45 x 25 x 5,3 mm	66
UU uitwendig hoekje voor HU, uitwendig geglaazuurd	4,5 x 2,5 cm	45 x 25 x 5,3 mm	66
RE afdek	15 x 15 cm	147 x 147 x 5,3 mm	66
HE hoekafdek	15 x 15 cm	147 x 147 x 5,3 mm	66

* Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd en minimale bestelhoeveelheid van 250 stuks, in elke willekeurige combinatie van de accessoires HI, HU, II, IU, UI, UU, RE en HE van dezelfde kleurcode. Dit geldt niet voor de kleur 16900. Deze is uit voorraad leverbaar in alle bovenvermelde accessoires.

Lastenboek Global Collection wandtegels

Technische data

Eigenschappen conform norm EN 14411, bijlage L, type BIII en Mosa-norm.

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm
Lengte en breedte	ISO 10545-2	L = 97 mm: +/- 0,75 mm L ≥ 147 mm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L ≤ 147 mm: +/- 0,3 % L ≥ 197 mm: +/- 0,2 %
Dikte	ISO 10545-2	L = 97 mm: +/- 0,5 mm L ≥ 147 mm: +/- 10 %, max. +/- 0,5 mm	d ≤ 6,3 mm: +/- 4 % d ≥ 7 mm: +/- 3 %
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	L = 97 mm: +/- 0,5 mm L ≥ 147 mm: +/- 0,3 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,2 %
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	L = 97 mm: +/- 0,75 mm L ≥ 147 mm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %
Vlakheid (zijde)	ISO 10545-2	L = 97 mm: -0,5 / +0,75 mm L ≥ 147 mm: -0,3 %, max. -1,5 mm / +0,5 %, max. +2,0 mm	-0,2 / +0,3 %, max. +/- 1,3 mm
Vlakheid (diagonaal)	ISO 10545-2	L = 97 mm: -0,5 / +0,75 mm L ≥ 147 mm: -0,3 %, max. -1,5 mm / +0,5 %, max. +2,0 mm	-0,2 / +0,4 %, max. +/- 1,5 mm
Scheluwte	ISO 10545-2	L = 97 mm: +/- 0,75 mm L ≥ 147 mm: +0,5 %, max. +/- 2,0 mm	-0,4 / +0,2 %, max. +/- 1,3 mm
Wateropneming	ISO 10545-3	> 10 %	voldoet
Breuksterkte	ISO 10545-4	d ≤ 7 mm: ≥ 200 N d = 7,8 mm: ≥ 600 N	d ≤ 7 mm: ≥ 300 N d = 7,8 mm: ≥ 600 N
Buigsterkte	ISO 10545-4	d ≤ 7 mm: ≥ 15 N/mm ² d = 7,8 mm: ≥ 12 N/mm ²	≥ 16 N/mm ²
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		5,9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Thermische schokbestandheid	ISO 10545-9	vereist	bestand
Haarscheurbestandheid	ISO 10545-11	vereist	bestand
Vorstbestandheid	ISO 10545-12		niet bestand

Lastenboek Global Collection wandtegels

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm
Chemische bestandheid tegen: - Zuren en logen: - lage concentratie - hoge concentratie - Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoevoegingen	ISO 10545-13	≥ klasse GB	≥ klasse GLB ≥ klasse GHB klasse GA
Bestandheid tegen vlekvormers	ISO 10545-14	≥ klasse 3	klasse 5
Hechtsterkte: - Cementgebonden lijm, type C1	EN 12004		≥ 0,5 N/mm ²
UV-bestandheid	DIN 51094		bestand
Brandreactie	CWT		A1
Cradle to Cradle®			Silver*

* M.u.v. enkele kleuren 10 x 30 en 15 x 15 cm. Zie het collectieoverzicht of het Cradle to Cradle Certified Silver Wall Tiles-certificaat op www.mosa.com voor gedetailleerde informatie.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.
Wandtegels kunnen met geëigende mortel of lijm worden geplaatst via alle gangbare verwerkingsmethoden.

Toepassing

Geglazuurde wandtegels zijn algemeen toepasbaar op binnenwanden.

Aard van de overeenkomst

Nader te bepalen / # vermoedelijke hoeveelheid.

Meetwijze

Meeteenheid	m ²	vierkante meter
	m ¹	streckende meter bij # accessoires / # hulpstukken
	st	stuks bij # accessoires / # hulpstukken

Aan deze lastenboeken kunnen geen rechten ontleend worden.

Lastenboek Global Collection vloertegels

Omschrijving

Vloerbekleding met keramische vloertegels.

Materiaal

De tegels zijn ongeglazuurde, drooggeperste, dubbelhardgebakken, volledig gesinterde tegels, geproduceerd volgens een tweelagensysteem (Ultragres-procedé), overeenkomstig NEN EN 14411 Bla. De toplaag heeft een oppervlaktedessin ofwel schakering. Deze schakering ontstaat door gecontroleerd natuurlijk valgedrag van de kleikorrels, waardoor iedere tegel uniek is (dit geldt niet voor de uni-uitvoeringen). De tegels hebben een mat en natuurlijk uiterlijk (grootschalig veegeffect verkregen door pigmentprocedé). De serie bestaat uit kleuren met een uni (25 kleuren), fijn gespikkeld (25 kleuren) of grof gespikkeld (25 kleuren), afhankelijk van het formaat. De vloertegels zijn in maat en kleur afgestemd op de wandtegels van de Global Collection-serie. De voegen kunnen perfect doorlopen van de vloer in de wand (strokende verwerking). De tegels hebben een wateropneming van < 0,1 % aan het oppervlak en een wateropneming van $\leq 0,3$ % aan de onderzijde. Voor de kleurbepaling moet een NCS-kleurindicatie aanwezig zijn. Maatvast tegels in de modulaire formaten 10 x 10, 15 x 15 en 30 x 30 cm. In vlakke, slipwerende uitvoering. Met bijhorende traptetegels en een uitgebreid assortiment accessoires, inclusief plinten en douchebaktegels, die óók modulair aansluiten bij de vloer- en wandtegels. De tegels hebben geen geresecteerde kanten. Geschikt voor vloerverwarming. Geproduceerd door kwaliteitsfabrikant in het bezit van het ISO 9001-certificaat met hoogwaardige, geselecteerde grondstoffen en duurzaam door gebruik van recyclingprocedé. In het bezit van het C2C Silver-certificaat.

Productspecificatie

Afmeting modulaire maat	Fabricagemaat	Oppervlaktestructuur	Aantal kleuren	Plinten beschikbaar
niet geresecteerd (incl. 4 mm voeg)				
10 x 10 cm	96 x 96 x 8 mm	vlak uni (V) R10/A	5	96 mm
15 x 15 cm	146 x 146 x 7 mm	vlak uni (V) R10/A	25	146 mm
		vlak fijn gespikkeld (V) R10/A	25	146 mm
30 x 30 cm	296 x 296 x 8 mm	vlak uni (V) R10/A	25	
		vlak fijn gespikkeld (V) R10/A	25	
		vlak grof gespikkeld (V) R10/A	25	296 mm

Accessoires/hulpstukken*

Artikel	Afmeting	Fabricagemaat	Aantal kleuren
P holplint	10 x 10 cm	103 x 96 x 10 mm	5
I inwendig hoekje voor P	10 x 3,5 cm	103 x 35 x 8 mm	5
U uitwendig hoekje voor P	10 x 2,5 cm	103 x 25 x 8 mm	5
DP dunne holplint	7,5 x 15 cm	75 x 146 x 5,5 mm	50
DI inwendig hoekje voor DP	7,5 x 2 cm	75 x 20 x 5,5 mm	50
DU uitwendig hoekje voor DP	7,5 x 2 cm	75 x 20 x 5,5 mm	50
SP holplint	15,5 x 15 cm	155 x 146 x 8 mm	50
LP uitwendige hoek links voor SP	15,5 x 6,2 cm	155 x 62 x 8 mm	50
RP uitwendige hoek rechts voor SP	15,5 x 6,2 cm	155 x 62 x 8 mm	50
VD douchebakplint	15 x 15 cm	146 x 146 x 8(-18) mm	14
HD douchebakhoekplint	15 x 15 cm	146 x 146 x 8(-18) mm	14
BN plint	30 x 7 cm	296 x 70 x 8 mm	25
TR traptegel (rechte voorzijde, volledige toplaag)	30 x 30 cm	296 x 296 x 8 mm	50
GL guideline	30 x 30 cm	296 x 296 x 10 mm	2
GL guidestop	30 x 30 cm	296 x 296 x 10 mm	2

* Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.

Lastenboek Global Collection vloertegels

Technische data

Eigenschappen conform norm EN 14411, bijlage G, type Bla en Mosa-norm^A.

De hieronder vermelde Mosa-normen hebben betrekking op de navolgende productieformaten:

- niet gerectificeerd: 10 x 10, 15 x 15 en 30 x 30 cm^B.

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Lengte en breedte	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,9 mm L ≥ 15 cm: +/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	L = 10 cm: +/- 0,5 % L ≥ 15 cm: +/- 0,3 %
Dikte ^C	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	+/- 4 %
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L ≥ 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,5 %
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L ≥ 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,5 %
Vlakheid (zijde)	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L ≥ 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 10 cm: max. +/- 0,4 mm L = 15 cm: max. +/- 0,6 mm L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm
Vlakheid (diagonaal)	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L ≥ 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 10 cm: max. -0,4 / +0,6 mm L = 15 cm: max. +/- 0,8 mm L = 30 cm: max. +/- 1,2 mm
Scheluwte	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L ≥ 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L ≤ 15 cm: max. +/- 0,4 % L = 30 cm: max. +/- 0,3 %
Wateropneming	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	bovenzijde: < 0,1 % onderzijde: ≤ 0,3 %
Breksterkte ^D	ISO 10545-4	d = 7 mm: ≥ 700 N d = 8 mm: ≥ 1300 N	d = 7 mm: ≥ 1200 N d = 8 mm: ≥ 1700 N
Buigsterkte	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²
Slagvastheid	ISO 10545-5		0,86 (restitutiecoëfficiënt)
Weerstand tegen diepteslijtage	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	120 +/- 30 mm ³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]
Thermische schokbestandheid	ISO 10545-9	vereist	bestand
Vorstbestandheid	ISO 10545-12	vereist	bestand

Lastenboek Global Collection vloertegels

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Chemische bestandheid tegen: - Zuren en logen: - lage concentratie - hoge concentratie - Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoevoegingen	ISO 10545-13	≥ klasse UB	klasse ULA klasse UHA klasse UA
Bestandheid tegen vlekvormers	ISO 10545-14		≥ klasse 3
Hechtsterkte: - Cementgebonden lijm, type C2	EN 12004		≥ 1 N/mm ²
UV-bestandheid	DIN 51094		bestand
Brandreactie	CWT		A1 _{FL}
Cradle to Cradle®			Silver

^A Uitgaande van een onveranderd oppervlak van de tegels. Een nabehandeling van Mosa-vloeren door derden, bijvoorbeeld impregneren of een chemische of mechanische antislipbehandeling, kan de optische en fysische eigenschappen van tegels negatief beïnvloeden. Hiervoor kan Mosa niet aansprakelijk worden gesteld.

^B Voor alle (op speciaal verzoek geproduceerde) afgeleide en afwijkende formaten en producten geldt dat maatvoering, rechtheid en vlakheid (ISO 10545-2) ten minste voldoen aan de in EN 14411, bijlage G, type Bla genoemde toleranties.

^C De diktetolerantie heeft betrekking op productiefomaten en het gemiddelde van meerdere metingen aan één tegel. Bij op speciaal verzoek gezaagde formaten uit standaard productietegels kan de dikte licht afwijken van de norm.

^D De breuksterkte-eisen (ISO 10545-4) zijn niet van toepassing op langwerpige formaten.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.

De ondergrond dient stabiel en voldoende vlak te zijn. Grote oneffenheden worden verwijderd of er wordt een stabiele egalisatielaag toegepast. Eventuele leidingen worden ingebed in een stabiele egalisatielaag die minstens gelijkkomt met de bovenkant van de leidingen.

Toepassing

Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten, zowel als vloer- en wandtegel.

Aard van de overeenkomst

Nader te bepalen / # vermoedelijke hoeveelheid.

Meetwijze

Meeteenheid	m ²	vierkante meter
	m ¹	streckende meter bij # accessoires / # hulpstukken
	st	stuks bij # accessoires / # hulpstukken

Aan deze lastenboeken kunnen geen rechten ontleend worden.