

Mosa.

Cahier des charges Colors carreaux de faïence

Description

Revêtement mural avec carreaux de faïence en céramique.

Matériaux

Carreaux de faïence en céramique émaillés, pressés à sec, à tesson blanc, produits selon le système de double cuisson conforme à la norme NEN EN 14411 BIII, avec une absorption d'eau > 10 %. Les carreaux comportent un côté entièrement émaillé (côté court) pour la réalisation d'angles extérieurs. La série comporte 36 couleurs contrastantes dans le format 15 x 15 centimètres. Pour la détermination des couleurs, une indication de couleurs NCS doit être disponible. Carreaux dans le format modulaire 15 x 15 centimètres. Les carreaux se combinent également de manière modulaire avec des carreaux de sol. Produits par un fabricant de qualité détenteur du certificat ISO 9001 avec des matières premières sélectionnées haut de gamme, et de manière durable grâce à un procédé de recyclage. En possession du certificat Cradle to Cradle Certified® (Niveau or).

Spécifications du produit

Dimension modulaire (y compris joint de 3 mm)	Cote de fabrication	Structure surface	Nombre couleurs
15 x 15 cm	147 x 147 x 5,6 mm	brillant	36

Données techniques			
Caractéristiques conformes à la norme EN 14411, annexe L, type BIII et à la norme Mosa.			
Caractéristique	Méthode de test	Norme EN 14411 BIII	Norme Mosa ^A
Longueur et largeur	ISO 10545-2	L = 10 cm : +/- 0,75 mm L = 15 cm : +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %
Épaisseur ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm : +/- 0,5 mm L = 15 cm : +/- 10 %, max. +/- 0,5 mm	d = 5,6 mm : +/- 4 % d = 7 mm : +/- 3 %
Rectitude des arêtes	ISO 10545-2	L = 10 cm : +/- 0,5 mm L = 15 cm : +/- 0,3 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,2 %
Orthogonalité	ISO 10545-2	L = 10 cm : +/- 0,75 mm L = 15 cm : +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %
Courbure latérale ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm : -0,5 / +0,75 mm L = 15 cm : -0,3 %, max. -1,5 mm / +0,5 %, max. +2,0 mm	-0,2 / +0,3 %, max. +/- 1,3 mm
Courbure diagonale ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm : -0,5 / +0,75 mm L = 15 cm : -0,3 %, max. -1,5 mm / +0,5 %, max. +2,0 mm	-0,2 / +0,4 %, max. +/- 1,5 mm
Voile à la diagonale ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm : +/- 0,75 mm L = 15 cm : +0,5 %, max. +/- 2,0 mm	-0,4 / +0,2 %, max. +/- 1,3 mm
Absorption d'eau	ISO 10545-3	> 10 %	résistant
Charge de rupture	ISO 10545-4	$\geq 200 \text{ N}$	$\geq 300 \text{ N}$

Mosa.

Cahier des charges Colors carreaux de faïence

Caractéristique	Méthode de test	Norme EN 14411 BIII	Norme Mosal
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	$\geq 16 \text{ N/mm}^2$
Coefficient de dilatation linéaire	ISO 10545-8		$5,9 \times 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$
Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	résistant	résistant
Résistance au tressaillage	ISO 10545-11	résistant	résistant
Résistance au gel	ISO 10545-12		non résistant
Résistance chimique aux :	ISO 10545-13		
- Acides et bases :			\geq classe GLB
- concentration faible			\geq classe GHB
- concentration élevée			
- Produits chimiques ménagers et additifs pour eau de piscine		\geq classe GB	classe GA
Produits tachants	ISO 10545-14	\geq classe 3	classe 5
Adhérence :	EN 12004		
- Colle liée au ciment, type C1			$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Résistance aux UV	DIN 51094		résistant
Réaction au feu	CWT ^c		A1

^A Le format 10 x 10 cm est conforme à la norme EN 14411.

B L'épaisseur et la courbure des carreaux en relief sont déterminées par des mesures sur des carreaux plats de même taille et couleur.

© “Classified without testing” conforme à la Décision de la Commission Européenne 96/603/EC.

^D Sauf 10 x 10 cm et quelques couleurs 15 x 15 cm. Voir l'aperçu de la collection ou le certificat Crad

Mise en oeuvre

Les carreaux de faïence peuvent être placés avec tout mortier ou colle adapté en appliquant la pose est effectuée selon les règles de l'art et conformément aux directives du fabricant.

Les carreaux de faience peuvent être placés avec tout mortier ou colle adaptée en appliquant les méthodes de poses courantes.

Application

Les faïences émaillées conviennent pour tous les emplois intérieurs.

Nature de la convention

À définir / # quantité probable.

Méthode de mesurage

Aucun droit ne peut être tiré des textes du présent cahier des charges.

Mosa.

Cahier des charges Colors carreaux de faïence

Mosa.

Royal Mosa

Meerssenerweg 358
Boîte Postale 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.com
www.mosa.com

Le texte repris dans ce cahier des charges remplace toutes les versions précédentes et a été rédigé avec le plus grand soin, notamment en collaboration avec les plus importants fabricants de colles. Les conseils sont basés sur les connaissances du moment. Le cahier des charges a une vocation purement informative concernant les produits de Mosa, leurs caractéristiques et leurs applications, et n'implique dès lors aucune forme de garantie concernant les conseils donnés. Mosa décline toute responsabilité à cet égard. Pour toute information en matière de garanties et de responsabilité, nous renvoyons à nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement. Aucun droit ne peut être tiré du contenu de ce cahier des charges. Sous réserve d'erreurs typographiques. Pour la version la plus actuelle, voir www.mosa.com.