

Mosa.

A high-contrast, black and white photograph showing a person's lower leg and foot. The person is wearing dark blue jeans and a white canvas sneaker with a red stripe along the sole. They are standing on a wet, reflective floor, possibly made of stone or concrete. The floor is covered in large, irregular puddles of water that reflect the light, creating a shimmering effect. The overall mood is gritty and industrial.

Reinigings- en onderhoudsadvies

Reinigings- en onderhoudsadvies

Mosa-tegels hebben een tijdloos karakter en behouden een leven lang hun oorspronkelijke uiterlijk indien ze op de juiste manier worden onderhouden. Dit gaat gemakkelijk als een paar reinigings- en onderhoudsadviezen in acht worden genomen.



Inhoud

Bouwreiniging

Invoegen en voorreinigen 6

Verwijderen siliconenkit 6

Cementsluier verwijderen 7

Reguliere reiniging

Plaatselijke reiniging 9

Wandtegels 9

Vloertegels 9

Antisliptegels en tegels met reliëf 9

Grote reiniging vloertegels

Alkalische intensieve reinigers 11

Zuurhoudende intensieve reinigers 11

Professionele reiniging regulier

Wandtegels 12

Sanitaire ruimtes 12

Vloertegels 12

Antisliptegels en tegels met reliëf 12

Professionele reiniging groot

Alkalische intensieve reinigers 14

Zuurhoudende intensieve reinigers 14

Professionele reiniging hulpmiddelen

Vloerwisser of stofzuiger 16

Microvezel mopsysteem 16

Eenschijfsmachines en waterzuigers 16

Schrobzuigmachine 16

Hogedrukreiniger 16

Reinigingsproducten advies

Cementsluierverwijderaars 19

Alkalische intensieve reinigers 19

Zuurhoudende intensieve reinigers 19

Bouwreiniging

De bouwreiniging heeft als doel het gebruiksklaar en in de oorspronkelijke, door de fabrikant geleverde staat opleveren van het tegelwerk. Een niet volledig verwijderde cementsluier kan de oorzaak zijn van hardnekkig aanhechtend vuil in het dagelijks gebruik. Het volledig en op de juiste wijze verwijderen van de cementsluier bevordert daarom de onderhoudsvriendelijkheid van de tegelvloer in het dagelijks gebruik, met instandhouding van het oorspronkelijke uiterlijk.

Invoegen en voorreinigen

Een goede bouwreiniging is essentieel voor een onderhoudsvriendelijke tegelvloer en begint al tijdens het invoegen.

Ga als volgt te werk:

1. Maak het voegmiddel aan conform de voorschriften van de fabrikant van het voegmiddel.
2. Reinig het tegelwerk met een schone, vochtige spons om stof en vuil te verwijderen. Het aldus aangebrachte waterfilmpje sluit kleine oneffenheden in het oppervlak af en vergemakkelijkt het invoegen.
3. Voeg het tegelwerk in met een voegbord en verwijder tijdens het invoegen zoveel mogelijk overtollig voegmiddel van het tegeloppervlak.
4. Laat daarna de voegen drogen totdat deze dof beginnen aan te trekken. Dit kan 15 tot 45 minuten duren. (Tip! Indien na aantippen met een schone vingertop geen voegmateriaal op de vinger achterblijft, is de voeg gereed voor afsponzen.)
5. Wrijf vervolgens het hele tegelwerk in een roterende beweging na met een licht bevochtigd sponsbord of een goed uitgewrongen spons. Door dit voorreinigen krijgt de voeg een mooi gelijkmatig uiterlijk en kan aanhechting van de achtergebleven voegmortel op het tegelwerk worden voorkomen. Let op: gebruik zo min mogelijk water! Bij gebruik van te veel water tijdens het voorreinigen kunnen de voegen overwateren, met kwaliteitsverlies en kleurverschil tot gevolg.

Het tegelwerk is nu gereed om af te sponzen. Voor het afsponzen van het tegelwerk adviseert Mosa het gebruik van een zogenaamde rollerbox (een langwerpige emmer met uitdrukrollen) met schoon water en een sponsbord. Het water dient zeer regelmatig te worden ververs.

Ga als volgt verder:

6. Maak een schoon sponsbord nat in de rollerbox en druk het overtollige water eruit. Trek het sponsbord rustig in diagonale bewegingen over het tegelwerk. Dit bevordert het opnemen van de voegmortelresten.
7. Spoel het sponsbord na elke handeling uit in de rollerbox en druk het overtollige water er weer uit.
8. Herhaal deze handelingen totdat het gehele tegelwerk helemaal schoon is, waarbij het water regelmatig dient te worden ververs.
9. Na het afsponzen kan het tegelwerk worden drooggewreven met een doek of papieren handdoek.
10. Dek het tegelwerk bij voorkeur niet af totdat al het restvocht uit de lijm en de voegen is verdampt. Dit kan 24 tot 72 uur duren. Mocht afdekken toch wenselijk of noodzakelijk zijn, dan wordt geadviseerd om dit te doen met een ademend materiaal en niet met een zogenaamde stucloper. Het gebruik van een stucloper wordt ten strengste afgeraden totdat alle restvocht is verdampt.

Verwijderen siliconenkit

Uitgeharde siliconenkit reageert bijna niet op (chemische) reinigingsmiddelen, waardoor deze vlekken zeer moeilijk zijn te verwijderen van alle typen materialen. Vermijd met afkitten daarom vlekvorming zoveel als mogelijk. Kitvlekken dienen direct verwijderd te worden. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van de siliconenkitfabrikanten.



Cementsluier verwijderen

Mochten er na het opdrogen van het tegelwerk onverhoopt voegmortelresten – zogenaamde cementsluier – zijn achtergebleven dan adviseert Mosa het gebruik van een cementsluierverwijderaar als reinigingsmiddel.

Ga als volgt te werk:

1. Maak de cementsluierverwijderaar aan met water in de door de fabrikant voorgeschreven verhouding. Een te hoge dosering cementsluierverwijderaar kan de voegen aantasten en blijvend beschadigen.
2. Maak het tegeloppervlak nat met dweil of mop en een ruime hoeveelheid water. Het water dringt in de poriën van de voegen door en beschermt de voegen hiermee tegen aantasting door de cementsluierverwijderaar.
3. Breng vervolgens de cementsluierverwijderaar aan met spons of borstel en wrijf dit licht in.
4. Laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken, conform advies van de fabrikant. Let op! Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel niet op de vloer opdroogt. Door opdroging kunnen de losgeweekte voegmortelresten nog hardnekkiger aan de tegel gaan vasthechten. Grote oppervlakken bij voorkeur in delen (bijvoorbeeld 20 vierkante meter) reinigen.
5. Schrob het reinigingsmiddel kort op en verwijder het direct. Gebruik bij voorkeur een waterzuiger. Heb speciale aandacht voor vloertegels met reliëf. Zorg ervoor dat alle reinigingsvloeistof met de daarin opgeloste voegmortelresten volledig zijn verwijderd uit de dalen van het reliëf door middel van goed spoelen of droogwrijven.
6. Direct na het verwijderen van het reinigingsmiddel de vloer grondig nadweilen met ruim schoon water en drogen met een papieren of stoffen handdoek. Hiermee worden ook de laatste restanten reinigingsmiddel en verontreiniging verwijderd.

Een niet volledig verwijderde cementsluier kan de oorzaak zijn van hardnekkig aanhechtend vuil in het dagelijks gebruik. Het grondig verwijderen van deze waas bevordert derhalve de onderhoudsvriendelijkheid van de tegelvloer met instandhouding van het oorspronkelijke uiterlijk.

Bij reliëftegels dient extra aandacht te worden geschonken aan het verwijderen van de cement- en voegmortelresten uit de dalen van het reliëf om de kleur en het reliëf ten volle tot hun recht te laten komen en om de functionele eigenschappen te kunnen laten gelden.

Voor het verwijderen van cementsluier adviseert Mosa producten zoals genoemd op pagina 19.



Reguliere reiniging

Mosa-tegels zijn goed te onderhouden, mits de juiste methode van onderhoud en de juiste onderhoudsmiddelen worden gebruikt. Regelmatig onderhoud van wand en vloer is daarbij een voorwaarde.

Plaatselijke reiniging

Verwijder incidentele vervuiling en vlekken met geschikte middelen (onder andere een vochtige doek, keukenpapier, spons of dweil) en wrijf goed na met een schone droge doek of mop.

Wandtegels

Neem wandtegels regelmatig af met een lichtvochtige microvezeldoek. Bij sterkere vervuiling kan een neutrale of mild-alkalische allesreiniger worden toegevoegd. Gebruik bij voorkeur een sprayflacon met water en voeg desgewenst enkele druppels allesreiniger toe. Spuit deze oplossing rechtstreeks op de microvezeldoek en reinig hiermee het schoon te maken oppervlak. Droog eventueel na met een droge doek. Was de microvezeldoek na gebruik.

Vloertegels

Voorkom opeenhoping van stof en vuil door frequent stofzuigen of stofwissen. Het gebruik van geïmpregneerde doeken bij stofwissen wordt afgeraden, omdat deze olie of paraffine bevatten die tijdens het wissen een dun laagje op de tegel achterlaten waaraan stof en vuil zich opnieuw kunnen hechten. Geïmpregneerde doeken zijn vaak te herkennen aan een (hersluitbare) folieverpakking die uitdrogen moet voorkomen.

- De vloer dient regelmatig klamvochtig te worden gereinigd om aangehecht vuil te verwijderen. Verwijder eerst het losse vuil door middel van stofzuigen of stofwissen.
- Reinig de vloer met behulp van een vlakmopsysteem met microvezel. Maak de mop niet te nat; het gebruik van te veel water vermindert de werking van de microvezel.
- Bij gebruik van een reguliere microvezelmop adviseren wij het gebruik van een sprayflacon; spuit een kleine hoeveelheid water rechtstreeks op de microvezelmop en reinig de vloer hiermee.
- Voeg aan het water eventueel een scheutje schoonmaakazijn of ammoniak toe, of slechts enkele druppels van een speciale tegelreiniger, bijvoorbeeld HMK R157 van Moeller Stonecare.
- Bevochtig de mop steeds opnieuw als deze te droog wordt.
- Wanneer de doek of mop verzadigd is met vuil, dan dient deze te worden vervangen door een schoon exemplaar.
- Microvezeldoeken of -moppen kunnen na gebruik in de machine, zonder toevoeging van wasverzachter, worden gewassen.

Antisliptegels en tegels met reliëf

Antisliptegels en tegels met reliëf zijn gevoeliger voor vuil en vergen in de praktijk een intensiever onderhoud dan vlakke tegels. Stem hierbij de schoonmaakmaterialen af op het reliëf van de vloer, bijvoorbeeld een hoogpolige (microvezel)mop of een borstel die in staat is zich aan het profiel van de vloer aan te passen.

Omdat in het reliëf van de tegels meer water achterblijft dan op een vlakke tegel, duurt het langer voordat een reliëfvloer opdroogt. Hierdoor kunnen kalk, vuil en zeepresten zich sneller ophopen. Na gebruik de vloer drogen, vermindert het risico op vuilophoping. Gebruik hiervoor een droge handdoek of een trekker, bij voorkeur van wit rubber.

Indien nodig kan aangehecht vuil worden verwijderd door de vloer te schrobben met een oplossing van water met alkalische intensieve reiniger. Volg hierbij de doseringsvoorschriften van de fabrikant op en pas de dosering zo nodig aan aan de mate van vervuiling.

Ga als volgt te werk:

1. Schakel de eventueel aanwezige vloerverwarming ruim van tevoren uit en wacht tot de vloer is afgekoeld.
2. Laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken.
3. Schrob de vloer kort op en verwijder vervolgens het reinigingsmiddel volledig bijvoorbeeld door het wegtrekken richting het afvoerputje.
4. Spoel of dweil de vloer goed na met schoon water en maak deze droog. Gebruik hiervoor een droge handdoek of een trekker, bij voorkeur van wit rubber.

Kijk voor een productenlijst van door Mosa geadviseerde alkalische intensieve reinigers op pagina 19.



Grote reiniging vloertegels

Ook wanneer u regelmatig en op de juiste wijze uw tegelvloer onderhoudt kan er na verloop van tijd een was ontstaan door het achterblijven van resten reinigingsmiddelen en vuil. Een grote schoonmaak wordt daarom een of enkele keren per jaar uitgevoerd om opgebouwd residu van reinigingsmiddelen en vuil te verwijderen. Hierdoor kan de vloer weer in zijn oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Alkalische intensieve reinigers

Voor de grote schoonmaak dient te worden geschrobd met een oplossing van een sterk alkalische intensieve reiniger en water. Neem hiervoor een reiniger zonder toegevoegde glans-, beschermings- of impregneringsmiddelen. Volg hierbij de doseringsvoorschriften van de fabrikant op en pas de dosering zo nodig aan aan de mate van vervuiling. Ook een natuurzuivere vloeibare zeep is zeer geschikt om sterke verontreiniging mee op te lossen en te verwijderen.

Ga als volgt te werk:

1. Schakel de eventueel aanwezige vloerverwarming ruim van tevoren uit en wacht tot de vloer is afgekoeld.
2. Verwijder voor het reinigen eerst het losse vuil door middel van stofzuigen of stofwissen.
3. Verdun het reinigingsmiddel met water in de door de fabrikant aangegeven verhouding en breng het aan op de vloer. Schrob de oplossing in met een schrobbezem en laat dit enkele minuten inwerken. Zorg ervoor dat het reinigingsmiddel tussentijds niet opdroogt op de vloer.
4. Neem na de inwerktijd het reinigingsmiddel volledig op van de vloer. Het gebruik van een waterstofzuiger vergemakkelijkt het opnemen van de vloeistof en laat een droge vloer achter. Hiermee wordt ook de hoeveelheid achtergebleven reinigingsmiddel met daarin opgelost vuil tot een minimum beperkt.
5. Dweil ten slotte de vloer grondig na met een schone (microvezel)mop en schoon water. Hierdoor wordt ook het laatste restant reinigingsmiddel verwijderd en droogt de vloer streeploos op.

Voor grotere oppervlakken is het raadzaam om de schrobbezem te vervangen door een eenschijfsmachine. Hiermee wordt de vloer moeiteloos en effectief gereinigd in een fractie van de tijd die handmatig schrobben vergt. Eenschijfsmachines en waterzuigers zijn te huur bij gespecialiseerde verhuur- en doe-het-zelf-bedrijven.

Kijk voor een productenlijst van door Mosa geadviseerde alkalische intensieve reinigers op pagina 19.

Zuurhoudende intensieve reinigers

In enkele gevallen zal een alkalische reiniger niet alle verontreiniging kunnen verwijderen en dient een tweede reinigingsstap te worden uitgevoerd met een zuurhoudend reinigingsmiddel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in sanitaire ruimtes, regio's met relatief kalkrijk water of wanneer, als gevolg van een onvolledige bouwreining, lichte resten van cement of voegmortel op het oppervlak zijn achtergebleven. Het te kiezen product dient een sterk geconcentreerd zuur bestanddeel te bevatten en geschikt te zijn voor keramische vloertegels. Volg de doseringsvoorschriften van de fabrikant op en pas de dosering zo nodig aan aan de mate van vervuiling. De werkwijze van zuurhoudende intensieve reinigers is dezelfde als hierboven beschreven bij alkalische intensieve reinigers.

Kijk voor een productenlijst van door Mosa geadviseerde zuurhoudende intensieve reinigers op pagina 19.

Professionele reiniging regulier

Mosa wand- en vloertegels zijn moderne, hoogwaardige producten met een absoluut minimale vochtopname. Zogenaamde impregnerende, beschermende of anderszins residu achterlatende reinigingsmiddelen worden sterk afgeraden omdat deze niet in het product kunnen binnendringen en daardoor op het oppervlak van de tegel achterblijven. Hierdoor verandert het originele uiterlijk van de tegel en kan de antislipwaarde van de tegel negatief worden beïnvloed. Bovendien vormt de aangebrachte laag een mogelijke bron voor aanhechtende vervuiling en daarmee gepaard gaande onderhoudsproblemen.

Voor het dagelijkse professionele onderhoud is de juiste reinigingsmethode en het gebruik van de juiste onderhoudsmiddelen van belang.

Wandtegels

Neem wandtegels in droge ruimtes regelmatig af met een lichtvochtige microvezeldoek. Eventueel een neutrale of mild-alkalische allesreiniger toevoegen. Gebruik bij voorkeur een sprayflacon met water en voeg desgewenst enkele druppels allesreiniger toe. Spuit deze oplossing rechtstreeks op de microvezeldoek en reinig hiermee het schoon te maken oppervlak.

Sanitaire ruimtes

In sanitaire ruimtes het neutrale of mild-alkalische reinigingsmiddel indien nodig vervangen door een zure reiniger voor het verwijderen van kalk en urineresten. Verdun het middel in de door de fabrikant aangegeven mengverhouding en spuit het rechtstreeks op het te reinigen oppervlak. Na korte inwerktijd het oppervlak afspoelen met schoon water en droogwrijven met een microvezeldoek. Zuurhoudende kalk- of cementsluierverwijderaars dienen met zorg te worden toegepast omdat deze decoratieve elementen als inserto's of decorstrips van natuursteen of rvs kunnen aantasten.

Vloertegels

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie mag het reguliere onderhoud worden uitgevoerd met een vloerwisser in combinatie met een droge (niet-geïmpregneerde) wisdoek of lijmdoek, met een stofzuiger, met een licht vochtige microvezelvloermop of met een schrobzuigautomaat.

Antisliptegels en tegels met reliëf

Geprofileerde tegels en tegels met reliëf zijn gevoeliger voor vuil en vergen in de praktijk een intensiever onderhoud dan vlakke tegels. Reinigingsmiddelen en -methode dienen aan de plaatselijke omstandigheden te worden aangepast. De keuze van het reinigingsmiddel en de reinigingsmethode mogen de antislipeigenschappen van de vloertegel echter niet negatief beïnvloeden. Kies voor een voldoende flexibele schijf (bijvoorbeeld wit) of voor een borstel die in staat is zich aan het profiel van de vloer aan te passen. Voor een grondig schoonmaakresultaat het handmatig droog of vochtig wissen bij voorkeur een keer per week afwisselen met een reinigingsbeurt met de schrobzuigautomaat. Wissel hierbij ook alkalische intensieve reinigers en zuurhoudende intensieve reinigers met elkaar af om opbouw van residu zoveel mogelijk te voorkomen.





Professionele reiniging groot

De grote schoonmaak is van toepassing op vloertegels en wordt een of enkele keren per jaar uitgevoerd om opgebouwd residu van reinigingsmiddelen en vuil te verwijderen. Vooraf aan de grote schoonmaak dient de vloer doormiddel van stofwissen of stofzuigen te worden ontdaan van losliggend vuil.

Alkalische intensieve reinigers

De grote schoonmaak dient te worden uitgevoerd met een combinatie van een eenschijfsmachine en een waterzuiger en met een oplossing van een sterk alkalische intensieve reiniger en water. Neem hiervoor een reiniger zonder toegevoegde glans-, beschermings- of impregneringsmiddelen. Volg hierbij de doseringsvoorschriften van de fabrikant op en pas de dosering zo nodig aan aan de mate van vervuiling.

Ga als volgt te werk:

1. Schakel de eventueel aanwezige vloerverwarming ruim van tevoren uit en wacht tot de vloer is afgekoeld.
2. Breng de reinigungsoplossing aan op de vloer.
3. Borstel de oplossing in met de eenschijfsmachine.
4. Laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken. Zorg ervoor dat de vloer niet tussentijds opdroogt.
5. Schrob de vloer nogmaals op met de eenschijfsmachine.
6. Verwijder de vloeistof direct hierna met de waterzuiger.
7. Dweil ten slotte de vloer na met een schone (microvezel)mop en enkel schoon water.

Kijk voor een productenlijst van door Mosa geadviseerde alkalische intensieve reinigers op pagina 19.

Zuurhoudende intensieve reinigers

In enkele gevallen kan het voorkomen dat een alkalische reiniger niet alle verontreiniging zal kunnen verwijderen en dient een tweede reinigungsstap te worden uitgevoerd met een zuurhoudend reinigingsmiddel. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn sanitaire ruimtes, in regio's met relatief kalkrijk water of wanneer, als gevolg van een onvolledige bouwreining, lichte resten van cement of voegmortel op het oppervlak zijn achtergebleven. Het te kiezen product dient een sterk geconcentreerd zuur bestanddeel te bevatten en geschikt te zijn voor keramische vloertegels. Volg hierbij de doseringsvoorschriften van de fabrikant op en pas de dosering zo nodig aan aan de mate van vervuiling.

Kijk voor een productenlijst van door Mosa geadviseerde zuurhoudende intensieve reinigers op pagina 19.



Professionele reiniging hulpmiddelen

Afhankelijk van het oppervlak van de tegel, de grootte van de vloer en de mate van vervuiling, kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt om een tegelvloer effectief te reinigen.

Vloerwisser of stofzuiger

Bij lage gebruiksfrequentie of lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een vloerwisser of stofzuiger. Bij vlakke tegels volstaat het dagelijks stofwissen met een vloerwisser en droge wisdoeken. Bij reliëftegels wordt dagelijks stofzuigen aangeraden.

Microvezel mopsysteem

Voor kleine ruimtes of als alternatief voor droog wissen of stofzuigen bij normale gebruiksfrequentie of lichte vervuiling kan het dagelijks wissen met een microvezel mopsysteem worden geadviseerd. Gebruik een licht bevochtigde mop met een hoog aandeel microvezel; minimaal 50%. Gebruik bij voorkeur een systeem met geïntegreerde bevochtiging of voorbevochtigde moppen. Gebruik voor vloeren met een licht geprofileerde tegel een hoogpolige microvezelmop. Voeg eventueel 0,1% tot maximaal 0,5% (10 tot 50 milliliter per 10 liter water) onderhoudsmiddel of schoonmaakazijn toe aan het water. Het reinigingsmiddel dient wel geschikt te zijn voor ongeglazuurde vloertegels.

Eenschijfsmachines en waterzuigers

De professionele grote schoonmaak dient te worden uitgevoerd met een combinatie van een eenschijfsmachine en een waterzuiger. Eenschijfsmachines en waterzuigers zijn te huur bij gespecialiseerde verhuur- en doe-het-zelf-bedrijven. Kies voor een voldoende flexibele schijf (bijvoorbeeld wit) of voor een borstel die in staat is zich aan het profiel van de vloer aan te passen. Voor een grondig schoonmaakresultaat het handmatig droog of vochtig wissen bij voorkeur een keer per week afwisselen met een reinigingsbeurt met een schrobzuigautomaat. Wissel hierbij ook de gebruikte reinigingsmiddelen af om opbouw van residu zoveel mogelijk te voorkomen.

Schrobzuigmachine

In plaats van een eenschijfsmachine en waterzuiger kan ook een schrobzuigmachine worden gebruikt. Zet bij de eerste rondgang de zuigfunctie van de machine uit en borstel de reinigingsvloestof in op het oppervlak. Na de inwerktijd van enkele minuten wordt de vloer opnieuw opgeschrobd met de machine, waarbij de zuigfunctie is ingeschakeld. Ten slotte wordt de vloer een derde maal geschrobd met enkel schoon water. Zorg er daarbij voor dat het reservoir van de schrobzuigmachine grondig is schoongespoeld alvorens deze opnieuw te vullen met water. Kies voor antisliptegels en tegels met reliëf een geschikte schijf of borstel die in staat is zich aan te passen aan het profiel van de vloer. Voor grote ruimtes, of aanvullend op droog of vochtig dagelijks onderhoud. Voeg maximaal 0,5% (50 milliliter per 10 liter water) reinigingsmiddel of schoonmaakazijn toe aan het water in de machine. Het reinigingsmiddel dient laagschuimend te zijn in verband met toepassing in schrobzuigmachines en dient wel geschikt te zijn voor ongeglazuurde vloertegels. Gebruik voor vlakke tegels maximaal een rode schijf.

Hogedrukreiniger

Daar waar de omstandigheden dit toelaten kan ook worden gewerkt met een hogedrukreiniger voor het verwijderen van zeer sterke vervuiling. Hierbij bestaat echter gevaar voor beschadiging van de voegen. Bij epoxyvoegen mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 75 graden Celsius.





Reinigingsproducten advies

Als cementsluierverwijderaar, alkalische intensieve reinigingsmiddelen en zuurhoudende intensieve reinigingsmiddelen adviseert Mosa de onderstaande producten. Raadpleeg naast dit Mosa-advies vooraf ook altijd de gebruiksvorschriften van de leverancier. Deze vorschriften zijn te vinden op de verpakking van het betreffende reinigingsproduct of op de website van de betreffende leverancier.

Cementsluierverwijderaars

- HMK R183 Cementsluyer-Ex (Moeller Stonecare)*
- Lithofin KF Cementsluyer Verwijderaar*
- Cement Remover (Faber Tile & Stone Care)*

Alkalische intensieve reinigers

- HMK R157 Intensieve Tegelreiniger (Moeller Stonecare)
- Lithofin KF Intensiefreiniger
- Deep Degreaser (Faber Tile & Stone Care)

Zuurhoudende intensieve reinigers

- HMK R159 Tegel- en Sanitairreiniger (Moeller Stonecare)*
- Lithofin KF Sanitairreiniger*
- Tile Cleaner (Faber Tile & Stone Care)*

* Let op! Zorg bij gebruik van sterk zure reinigingsmiddelen voor een goede ventilatie. Sommige zuurhoudende reinigers kunnen oppervlakken van natuursteen of metaal aantasten. Zorg ervoor dat zuurhoudende reinigers niet rechtstreeks in contact kunnen komen met onder andere natuursteen, kranen, scharnieren of decoratieve strips. Ook verdient het aanbeveling om, na het gebruik van sterk zure reinigers, deze oppervlakken te reinigen met een neutrale allesreiniger om aantasting door zure dampen te voorkomen.



Meer informatie

Dit reinigingsadvies vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in samenwerking met onder andere leidende lijmfabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.com.

Dit reinigingsadvies is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Bij geconstateerde afwijkingen van de in deze brochure gegeven adviezen, accepteert Mosa geen enkele klachten en aansprakelijkheid.

Verwerkers dienen zich vooraf via de product- en veiligheidsbladen volledig te informeren over de producteigenschappen, verwerkingsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de betreffende fabrikanten. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit reinigingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden.

Voor advies over het verwijderen van hardnekkige vlekken kunt u ook contact opnemen met Mosa.

Mosa.

Royal Mosa

Meerssenerweg 358
Postbus 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
info@mosa.com
www.mosa.com



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2024

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.com.