

Omschrijving

Wandbekleding met keramische wandtegels.

Materiaal

Geglazuurde, drooggeperste, keramische wandtegels, met witte scherf, conform EN 14411, bijlage L, type BIII, met een wateropneming van > 10%, geproduceerd volgens het tweebrandsysteem. De tegels hebben één volledig geglaazuurde zijkant (korte zijde) voor het realiseren van uitwendige hoekaansluitingen. De serie bestaat uit 36 contrastrijke kleuren in het formaat 15 x 15 centimeter. Voor de kleurbevestiging moet een NCS-kleurindicatie aanwezig zijn. De tegels zijn ook in combinatie met vloertegels modulair te verwerken. Geproduceerd door kwaliteitsfabrikant in het bezit van het ISO 9001-certificaat met hoogwaardige, geselecteerde grondstoffen en duurzaam door gebruik van recyclingprocedé. In het bezit van het Cradle to Cradle Certified® Gold-certificaat.

Productspecificatie

Afmeting modulaire maat (incl. 3 mm voeg)	Fabricagemaat	Oppervlaktestructuur	Aantal kleuren
15 x 15 cm	147 x 147 x 5,6 mm	glanzend	36

Technische data

Eigenschappen conform norm EN 14411, bijlage L, type BIII en Mosa-norm.

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm ^A
Lengte en breedte	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L = 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %
Dikte ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,5 mm L = 15 cm: +/- 10 %, max. +/- 0,5 mm	d = 5,6 mm: +/- 4 % d = 7 mm: +/- 3 %
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,5 mm L = 15 cm: +/- 0,3 %, max. +/- 1,5 mm	+/- 0,2 %
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L = 15 cm: +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	+/- 0,3 %
Vlakheid zijde ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm: -0,5 / +0,75 mm L = 15 cm: -0,3 %, max. -1,5 mm / +0,5 %, max. +2,0 mm	-0,2 / +0,3 %, max. +/- 1,3 mm
Vlakheid diagonaal ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm: -0,5 / +0,75 mm L = 15 cm: -0,3 %, max. -1,5 mm / +0,5 %, max. +2,0 mm	-0,2 / +0,4 %, max. +/- 1,5 mm
Schelluwte ^B	ISO 10545-2	L = 10 cm: +/- 0,75 mm L = 15 cm: +0,5 %, max. +/- 2,0 mm	-0,4 / +0,2 %, max. +/- 1,3 mm
Wateropneming	ISO 10545-3	> 10 %	voldoet
Breuksterkte	ISO 10545-4	≥ 200 N	≥ 300 N
Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm^A
Buigsterkte	ISO 10545-4	≥ 15 N/mm ²	≥ 16 N/mm ²
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		5,9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]

^A Het formaat 10 x 10 cm voldoet aan norm EN 14411.

^B Dikte en vlakheid van reliëftegels worden bepaald door metingen aan vlakke tegels van dezelfde afmeting en kleur.

^C "Classified without testing" conform Europese Commissie Beschikking 96/603/EC.

^D Met uitzondering van 10 x 10 cm en enkele kleuren 15 x 15 cm. Zie het collectieoverzicht of het Cradle to Cradle Certified® Gold Wall Tiles-certificaat op www.mosa.com voor gedetailleerde informatie.

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. Wandtegels kunnen met geëigende mortel of lijm worden geplaatst via alle gangbare verwerkingsmethoden.

Geglazuurde wandtegels zijn algemeen toepasbaar op binnenwanden.

Nader te bepalen / # vermoedelijke hoeveelheid.

Meeteenheid	m ²	vierkante meter
-------------	----------------	-----------------

Lastenboek Colors W2025-02

Mosa.

Lastenboek Colors wandtegels

Mosa.

Royal Mosa

Meerssenerweg 358

Postbus 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

info@mosa.com

www.mosa.com

De tekst van dit lastenboek vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder andere in samenwerking met leidende lijmfabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit lastenboek is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit lastenboek kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest actuele versie zie www.mosa.com.
