

Lastenboek Core Collection Terra vloertegels en stroken

Omschrijving

Vloerbekleding met keramische vloertegels.

Materiaal

De tegels zijn ongeglazuurde, drooggeperste, dubbelhardgebakken, volledig gesinterde tegels, geproduceerd volgens een tweelagensysteem (Ultragres-procedé), overeenkomstig NEN EN 14411 Bla. De toplaag heeft een oppervlaktedessin ofwel schakering. Deze schakering ontstaat door gecontroleerd natuurlijk valgedrag van de kleikorrels, waardoor iedere tegel uniek is. De tegels hebben een mat en natuurlijk uiterlijk (veegeffect verkregen door pigmentprocedé) en een wateropneming van < 0,1% aan het oppervlak en een wateropneming van ≤ 0,3% aan de onderzijde. Maatvast tegels in de modulaire formaten 15 x 15, 30 x 30, 30 x 60, 60 x 60, 60 x 120, 90 x 90, 5 x 60, 10 x 60, 15 x 60 en 20 x 60. In vlakke en extra slipwerende reliëfuitvoering, afhankelijk van het formaat. Met bijhorende traptegels en een uitgebreid assortiment accessoires, inclusief plinten en douchebaktegels, die modulair aansluiten bij de vloer- en wandtegels. De tegels hebben gerectificeerde kanten (met uitzondering van de formaten 15 x 15 en 30 x 30 centimeter). Geschikt voor vloerverwarming en gevelbekleding. Geproduceerd door kwaliteitsfabrikant in het bezit van het ISO 9001-certificaat met hoogwaardige, geselecteerde grondstoffen en duurzaam door gebruik van recyclingprocedé. In het bezit van het Cradle to Cradle Certified® Gold-certificaat.

Productspecificatie

Afmeting modulaire maat	Fabricagemaat	Oppervlaktestructuur	Aantal kleuren	Plinten beschikbaar
niet gerectificeerd (incl. 4 mm voeg)				
15 x 15 cm	146 x 146 x 7,5 mm	vlak (VV) R10/A	8	146 mm
		reliëftegel (RM) R11/B	8	
30 x 30 cm	296 x 296 x 10 mm	vlak (V) R10	11	296 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
gerectificeerd (incl. 3 mm voeg)				
30 x 60 cm	297 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	21	297 / 597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
60 x 60 cm	597 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	21	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
60 x 120 cm	597 x 1197 x 13 mm	vlak (V) R10	12	597 / 1197 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
90 x 90 cm	897 x 897 x 13 mm	vlak (V) R10	9	897 mm
5 x 60 cm	47 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
10 x 60 cm	97 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
15 x 60 cm	147 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	
20 x 60 cm	197 x 597 x 12 mm	vlak (V) R10	18	597 mm
		reliëftegel (RL) R11/C	6	

Accessoires / hulpstukken

Artikel	Afmeting	Fabricagemaat	Aantal kleuren
SP holplint	15 x 30 cm	146 x 297 x 8 mm	5
VM douchebakplint	15 x 15 cm	146 x 146 x 8(-16) mm	7
HM douchebakhoekplint	15 x 15 cm	146 x 146 x 8(-16) mm	7
BP plint	30 x 9,5 cm	296 x 95 x 10 mm	11
	60 x 9,5 cm	597 x 95 x 12 mm	21
	90 x 9,5 cm	897 x 95 x 13 mm	11
	120 x 9,5 cm	1197 x 95 x 13 mm	11

Lastenboek Core Collection Terra vloertegels en stroken

TVG traptegel (rechte geglaazuurde voorzijde)	30 x 120 cm	297 x 1197 x 13 mm	11
HV traptegel (met hoek)	30 x 120 cm	297 x 1197 x 13 mm	10

Technische data

Eigenschappen conform norm EN 14411, bijlage G, type Bla en Mosa-norm^A.

De hieronder vermelde Mosa-normen hebben betrekking op de navolgende productieformaten:

- niet gerectificeerd: 15 x 15 en 30 x 30 cm;
- gerectificeerd: 30 x 60, 60 x 60, 60 x 120 en 90 x 90 cm^B.

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Lengte en breedte	ISO 10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	niet gerectificeerd: +/- 0,3 % gerectificeerd: +/- 0,3 mm
Dikte ^C	ISO 10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	d = 8 mm: +/- 4 % d ≥ 10 mm: +/- 3 %
Rechtheid der zijden	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	niet gerectificeerd: +/- 0,5 % gerectificeerd: +/- 0,3 mm
Rechthoekigheid	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	niet gerectificeerd: +/- 0,5 % gerectificeerd: +/- 0,5 mm
Vlakheid zijde	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 15 cm: max. +/- 0,6 mm L = 30 cm: max. +/- 0,8 mm L ≥ 45 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1,1 mm L ≥ 90 cm: max. -1,2 / + 1,8 mm
Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Vlakheid diagonaal	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 15 cm: max. +/- 0,8 mm 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm 30 x 60 / 45 x 45 / 60 x 60 cm: max. +/- 1,5 mm 60 x 120 / 90 x 90 cm: max. +/- 1,8 mm
Schelluwte	ISO 10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	L = 15 cm: max. +/- 0,4 % 30 x 30 cm: max. +/- 0,3 % gerectificeerd: max. +/- 1,4 mm
Wateropneming	ISO 10545-3	gemiddeld ≤ 0,5 %; individueel ≤ 0,6 %	bovenzijde: < 0,1 % onderzijde: ≤ 0,3 %
Breuksterkte ^D	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Buigsterkte	ISO 10545-4	gemiddeld ≥ 35 N/mm ² ; individueel ≥ 32 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²

* Op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd. Voor altijd voorradige kleuren zie www.mosa.com.

Slagvastheid	ISO 10545-5		0,86 (restitutiecoëfficiënt)
Weerstand tegen diepteslijtage	ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	120 +/- 30 mm ³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 10545-8		$8 \times 10^{-6} [\text{K}^{-1}]$
Thermische schokbestendigheid	ISO 10545-9	voldoet	voldoet
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12	voldoet	voldoet
Chemische bestendigheid tegen: ISO 10545-13			
- Zuren en logen:			
- lage concentratie			klasse ULA
- hoge concentratie			klasse UHA
- Huishoudchemicaliën en			
zwembadwatertoevoegingen		$\geq$ klasse UB	klasse UA
Bestendigheid tegen vlekvormers	ISO 10545-14		$\geq$ klasse 3
Hechtsterkte: EN 12004			
- Cementgebonden lijm, type C2			$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
UV-bestendigheid	DIN 51094		voldoet
Brandreactie	CWT ^E		A1 _{FL} / A1
Cradle to Cradle Certified®			Gold

^A Uitgaande van een onveranderd oppervlak van de tegels. Een nabehandeling van Mosa-vloeren door derden, bijvoorbeeld impregneren of een chemische of mechanische antislipbehandeling, kan de optische en fysische eigenschappen van tegels negatief beïnvloeden. Hiervoor kan Mosa niet aansprakelijk worden gesteld.

^B Voor alle (op speciaal verzoek geproduceerde) afgeleide en afwijkende formaten en producten geldt dat maatvoering, rechtheid en vlakheid (ISO 10545-2) ten minste voldoen aan de in EN 14411, bijlage G, type B genoemde toleranties.

^C De diktetolerantie heeft betrekking op productiefouten en het gemiddelde van meerdere metingen aan één tegel. Bij op speciaal verzoek gezaagde formaten uit standaard productietegels kan de dikte licht afwijken van de norm.

^D De breuksterkte-eisen (ISO 10545-4) zijn niet van toepassing op langwerpige formaten.

^E "Classified without testing" conform Europese Commissie Beschikking 96/603/EC.

Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant.

De ondergrond dient stabiel en voldoende vlak te zijn. Grove oneffenheden worden verwijderd of er wordt een stabiele egalisatielaag toegepast. Eventuele leidingen worden ingebed in een stabiele egalisatielaag die minstens gelijkkomt met de bovenkant van de leidingen.

Toepassing

Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestendig en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten, zowel als vloer- en wandtegel en gevelbekleding. Voor de toepassing van de tegels zijn diverse legpatronen beschikbaar.

Aard van de overeenkomst

Nader te bepalen / # vermoedelijke hoeveelheid.

Meetwijze

Meeteenheid	m ²	vierkante meter
	m ¹	streckende meter bij # accessoires / # hulpstukken
	st	stuks bij # accessoires / # hulpstukken

Aan deze lastenboeken kunnen geen rechten ontleend worden.

Mosa.

Royal Mosa

Meerssenerweg 358

Postbus 1026

NL-6201 BA Maastricht

T +31 (0)43 368 92 29

info@mosa.com

www.mosa.com

De tekst van dit lastenboek vervangt alle voorgaande versies en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld onder andere in samenwerking met leidende lijmfabrikanten. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele kennis. Dit lastenboek is bedoeld als informatie over Mosa-producten, eigenschappen en toepassingen, en geldt daarom niet als een enige vorm van garantie voor vermelde adviezen. Aansprakelijkheid hiervoor sluit Mosa uit. Voor garanties en aansprakelijkheid wordt verwezen naar onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Aan de inhoud van dit lastenboek kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden. Voor de meest actuele versie zie www.mosa.com.
