



Royal Mosa

Meerssenerweg 358 | NL-6224 AL Maastricht

19

VTO-01-1307-03

EN 14411

Drooggeperste keramische tegels, type 1, met
wateropname $E_b \leq 0,5 \%$, voor binnen- en buitenmuren
en vloeren.

Kenmerken	Prestatie
Brandgedrag	A1FL / A1
Breuksterkte	$d < 7,5 \text{ mm}: \geq 1200 \text{ N}$ $d \geq 7,5 \text{ mm}: \geq 1700 \text{ N}$
Gladheid, als: - Hellingtest, CEN/TS 16165:2011 bijlage A - PTV-schuif 57, CEN/TS 16165: 2011 bijlage C	Zie technisch gegevensblad 'Loopveiligheid' op www.mosa.com
Hechtsterkte/hechting, voor: - Cementgebonden lijm, type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Thermische schokbestendigheid	Voldoet
Duurzaamheid voor: - Intern gebruik: - Extern gebruik: vorst-dooibestendigheid	Voldoet Voldoet
Prestatieverklaring	Zie 'Kwaliteit en normen' op www.mosa.com