

	
Royal Mosa Meerssenerweg 358 NL-6224 AL Maastricht 19 VTO-01-1307-03	
EN 14411 Carreaux céramiques pressés à sec, type 1, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5 \%$, pour murs et sols intérieurs et extérieurs.	
Caractéristiques	Valeurs déclarées
Réaction au feu	A1 _{FL} / A1
Résistance à la rupture	d < 7,5 mm : ≥ 1200 N d $\geq 7,5$ mm : ≥ 1700 N
Glissance, selon : - Essai sur rampe, CEN/TS 16165:2011 Annexe A - PTV diapositive 57, CEN/TS 16165: 2011 Annexe C	Voir la fiche technique « Sécurité de marche » sur www.mosa.com
Résistance d'adhérence/adhérence, pour : - Adhésif à base de ciment, type C2	≥ 1 N/mm ²
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Durabilité pour : - Usage interne : - Usage externe : résistance au gel-dégel	Conforme Conforme
Déclaration de performance	Voir « Qualité et normes » sur www.mosa.com